

## CHỐNG THẤM ĐEN BITUM

Mã sản phẩm: A364

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Chống thấm đen BITUM CADIN A364 là vật liệu chống thấm hệ nước, có khả năng bám dính và độ đàn hồi tốt. Sơn có tác dụng chống thấm khu vực ẩm ướt như bếp, nhà vệ sinh, chống thấm mái nhà, chống thấm bể chứa nước, chống thấm hồ cá.

Chống thấm đen BITUM CADIN A364 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 101:2021/HTP phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9065:2012 về “ Vật liệu chống thấm- sơn nhũ tương bitum ” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

### ĐẶC TÍNH.

- Có khả năng chống chịu tốt dưới mọi thời tiết.
- Không gây độc hại cho môi trường và an toàn với người sử dụng
- Khả năng đàn hồi mạnh

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Màu sắc khi ướt Nâu Màu sắc khi khô Đen
Hàm lượng rắn	Min.50 %
Tỷ trọng	1.10± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	1.3-2m <sup>2</sup> /kg/ lớp (tùy theo bề mặt vật liệu)
Định mức trung bình	1m <sup>2</sup> /kg/2 lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 4-6 giờ tùy thuộc vào nhiệt độ và độ ẩm Khô chân: Sau 24h Khô hoàn toàn để sử dụng: Sau 7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 24h

Chất pha loãng/ làm sạch                      Nước sạch

## HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

- Lớp lót ( A364 : nước sạch , tỷ lệ 1:1 )                      1 lớp
- Lớp phủ ( A364 nguyên chất )                                      2 lớp

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

### *Chuẩn bị bề mặt:*

- Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất
- Độ ẩm bề mặt dưới 6% Đối với bề mặt cũ phải làm sạch triệt để lớp sơn cũ, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm làm ẩm bề mặt cần sơn. Bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21-28 ngày mới thi công

### *Sơn lớp lót :*

- Mặt nền rỗng như bê tông và gạch cần phải được phủ lớp lót bằng sơn chống thấm BITUM CADIN pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1 để sơn chống thấm BITUM CADIN thấm thấu sâu vào bề mặt nền
- Để cho khô trước khi thi công hệ thống các lớp phủ sơn chống thấm BITUM CADIN.

### *Sơn lớp phủ chính :*

- Khuấy đều vật liệu trước khi sử dụng.
- Muốn thi công lớp thứ 2 tốt nhất cần để lớp 1 thấm thấu và khô hoàn toàn trước khi thi công lớp thứ 2
- Phủ sơn nguyên chất, không pha loãng tối thiểu 2 lớp sơn chống thấm BITUM CADIN bằng cọ, rulo ,chổi hoặc bằng thiết bị phun.

## DỤNG CỤ.

- Cọ, rulo ,chổi hoặc bằng thiết bị phun.
- Rửa dụng cụ ngay sau khi dùng bằng nước sạch.

## ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

18 KG

3.5 KG

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

***Hạn sử dụng: 12 tháng***

***Ngày phát hành: 01/09/2022***

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*