

CHỐNG THẤM COMPOSITE

Mã sản phẩm: A366

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn chống thấm composite A366 là loại sơn chống thấm đàn hồi cao với khả năng chống thấm ưu việt, có thể tự làm sạch với hiệu ứng lá sen. Sản phẩm thích hợp cho mái tôn.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, chống thấm tốt, bền màu

Khả năng kháng nước, chống rỉ

Dễ thi công, an toàn, không độc hại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Xám
Hàm lượng rắn	Min 45 %
Tỷ trọng	1.20 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	8 – 10 m ² /kg/lớp
Định mức trung bình	4m ² /kg/2 lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 1 giờ. Khô cứng: Sau 24 giờ.
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 4 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	10-15%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn chống thấm co giãn CADIN 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Thi công: Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn chống thấm co giãn CADIN , mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 4 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, rulô

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

1 kg

4 kg

20 kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 14/04/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.