SƠN KÍNH NGOÀI TRỜI

Mã sản phẩm: A391

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn kính ngoài trời CADIN A391 là loại sơn cao cấp 2 thành phần chuyên dùng để phủ lên kính có tác dụng trang trí, khúc xạ ánh sáng, ngăn chặn ánh sáng đi vào bên trong, làm mờ đi các hình ảnh phía sau. Sơn được sử dụng trên các công trình như: logo, biển hiệu quảng cáo, các công trình kính màu làm điểm nhấn cho các tòa nhà, các sản phẩm trang trí kính.

Sơn kính ngoài trời CADIN A391 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 090:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, bền màu.

Màng sơn cứng, chịu mài mòn cao.

Chịu thời tiết khắc nghiệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min.60%
Tỷ trọng	1.30 ± 0.05g/ml
Định mức lý thuyết	8-10m^2/kg/lớp 35µm
Định mức trung bình	4m^2/kg/2 lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	4/1
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80µm
	Độ dày khô: 45µm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 2 giờ
	Khô chân: Sau 16 giờ
	Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: Sau 5 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 4 giờ
Thời gian sống	2 giờ

Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng	10-20% (theo khối lượng hỗn hợp)

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót kính CADIN	1 lớp
Sơn kính ngoài trời CADIN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Rửa qua kính bằng nước sạch hoặc nước rửa kính. Sau đó lau lại bằng giẻ sạch, khô để đảm bảo bề mặt không dính các tạp chất.

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Thi công: Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 4 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Để ổn định sau 5 phút tiến hành thi công.

Khoảng cách từ súng đến bề mặt kính khoảng 12-15cm. Tay đưa súng vuông góc đều dọc theo chiều dài của bề mặt phủ.

Không sử dụng cọ, ru lô để đảm bảo độ mịn và đều.

Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 2 giờ.

DỤNG CỤ.

Súng phun, máy khuấy.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

20 Kg/1 bộ với 16 Kg A và 4 Kg B

5 Kg/1 bộ với 4 Kg A và 1 Kg B

1 Kg/1 bộ với 0.8 Kg A và 0.2 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.