

SƠN LÓT CHO KÍNH

Mã sản phẩm: A393

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót cho kính CADIN A393 là loại sơn chuyên dùng để lót lên kính có tác dụng bảo vệ, tăng khả năng bám dính với lớp sơn phủ. Sơn được sử dụng trên các công trình như: logo, biển hiệu quảng cáo, các công trình kính màu làm điểm nhấn cho các tòa nhà, các sản phẩm trang trí kính.

Sơn lót kính CADIN A393 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 141:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9013:2011 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, bền màu.

Màng sơn cứng, chịu mài mòn cao

Chịu thời tiết khắc nghiệt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.45 %
Tỷ trọng	0.95 ± 0.05 g/ml
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15 phút Khô chân: Sau 3 giờ. Khô hoàn toàn sau 24 giờ.
Độ phủ lý thuyết	8 – 11 m ² /kg/lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80µm/ Lớp Độ dày khô: 35µm/ Lớp

Thời gian phủ lớp kế tiếp

Tối thiểu sau 1 giờ.

Chất pha loãng/ làm sạch

Nước sạch

Tỷ lệ pha loãng

5 – 10 % (theo khối lượng hỗn hợp)

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn kính CADIN hệ nước

2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Rửa qua kính bằng nước sạch hoặc nước rửa kính. Sau đó lau lại bằng giẻ sạch, khô để đảm bảo bề mặt không dính các tạp chất.

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. độ ẩm bề mặt <6 %

Thi công: Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn kính hệ nước CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 1 giờ.

Dùng súng (Bitule) để thi công.

Không sử dụng ru lô để đảm bảo độ mịn và đều.

DỤNG CỤ.

Súng phun, máy khuấy

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

1 Kg

5 Kg

20 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.