

## SƠN PHỦ GỖ 1K HỆ DUNG MÔI

Mã sản phẩm: G464

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn phủ gỗ 1K G464 là loại sơn phủ một thành phần gốc nhựa Acrylic cao cấp được sử dụng cho các đồ gỗ nội thất. Sản phẩm có độ cứng cao, bền màu, nhanh khô, không ảnh hưởng đến màu tự nhiên của gỗ.

Sơn phủ gỗ 1K G464 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 149:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

### ĐẶC TÍNH.

Nhanh khô, độ bám dính cao

Màng sơn cứng, kháng trầy xước, chịu mài mòn cao

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Màu sắc                   | Trong suốt hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Độ mờ                     | Mờ 50,70,100 và bóng theo yêu cầu           |
| Hàm lượng rắn             | Min.40 - 45 %                               |
| Tỷ trọng                  | 1.00 ± 0.05 g/ml(tùy màu)                   |
| Độ phủ lý thuyết          | 8-10m <sup>2</sup> /1kg hỗn hợp/1 pad       |
| Thời gian khô             | Khô mặt: 10- 15 phút.                       |
| Thời gian phủ lớp kế tiếp | 1h30 – 2h                                   |
| Chất pha loãng/ làm sạch  | THINNERIN                                   |
| Tỷ lệ pha loãng           | 10-20%                                      |

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

*Điều kiện thi công:*

Nhiệt độ không khí lớn hơn 8°C, độ ẩm không khí nhỏ hơn 80% và độ ẩm vật liệu 8-12%.

*Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Bề mặt vật liệu cần sơn phải được xử lý lớp sơn lót nhằm tạo bề mặt phẳng mịn trước khi sơn phủ.

### *Thi công:*

Khuấy đều Phần A ( phần sơn ) bằng máy khuấy

Đổ từ từ thành phần pha loãng vào phần sơn theo tỉ lệ khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Tiến hành thi công lớp phủ.

### **DỤNG CỤ.**

Súng phun

### **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

18L

5L

1L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

### **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng trên diện tích lớn

### **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 12 tháng

**Ngày phát hành 05/5/2021**

*Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*