

SƠN NC LÓT TRONG

Mã sản phẩm: G101, G102

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót NC (Nitrocellulose lacque) là loại sơn lót một thành phần tiện dụng được sử dụng cho các đồ gỗ nội thất. Sản phẩm có khả năng che lấp các lỗ khuyết tật trên bề mặt gỗ, mây, tre, nứa...tạo ra sản phẩm có bề mặt láng mịn, có độ bám dính cao, thời gian khô nhanh, dễ sử dụng, tăng tính thẩm mỹ khi hoàn thiện lớp sơn phủ.

ĐẶC TÍNH.

Nhanh khô, độ bám dính cao

Dễ thi công, dễ xả nhám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt/ trắng
Hàm lượng rắn	Min.50 %
Tỷ trọng	1.00 ± 0.05 g/ml
Độ phủ lý thuyết	10 - 12m ² /kg/lớp
Thời gian khô	Khô mặt: 10-15phút. Khô xả nhám: 45 phút - 1h
Thời gian phủ lớp kế tiếp	1h - 1h 15 phút
Chất pha loãng/ làm sạch	THINNER 201

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Xử lý các khuyết tật, lồi lõm bằng mastic hoặc bả lau, dùng giấy nhám mịn loại 320, 400, xả bề mặt đảm bảo bề mặt phẳng mịn.

Thi công:

Khuấy đều phần sơn lót bằng máy khuấy

Đổ từ từ phần dung môi vào sơn lót theo tỉ lệ 1 lót : 1dung môi vào khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Tiến hành thi công một lớp lót, nếu bề mặt vật liệu chưa được láng thì tiến hành xả nhám phun lớp sơn thứ hai cho đến khi bề mặt láng mịn trước khi phun lớp sơn phủ.

Lưu ý: Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng trên diện tích lớn

DỤNG CỤ.

Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

18Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 05/5/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.