

SƠN NC PHỦ MỜ

Mã sản phẩm: G110, G111, G112

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn phủ NC (Nitrocellulose lacque) là loại sơn phủ một thành phần tiện dụng kết hợp từ nhựa Alkyd polyoh và nhựa Nitrocellulose, được sử dụng cho các đồ gỗ nội thất. Sản phẩm có độ cứng cao, bền màu, nhanh khô, không ảnh hưởng đến màu tự nhiên của gỗ.

ĐẶC TÍNH.

Dễ thi công.

Nhanh khô, độ bám dính cao.

Độ cứng cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt
Độ mờ	100%, 70%, 50%
Hàm lượng rắn	40-45 %
Tỷ trọng	1.00 ± 0.05 g/ml
Độ phủ lý thuyết	10 – 12m ² /kg/lớp
Thời gian khô	Khô mặt: 10-15phút.
Thời gian phủ lớp kế tiếp	1h30- 2h.
Chất pha loãng/ làm sạch	THINNER 201

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Xử lý các khuyết tật, lồi lõm bằng mastic hoặc bả lau, dùng giấy nhám mịn loại 320, 400, xả bề mặt đảm bảo bề mặt phẳng mịn.

Thi công: Khuấy đều phần sơn bằng máy khuấy

Đổ từ từ thành phần pha loãng vào phần sơn theo tỉ lệ 1: 1 khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Tiến hành thi công lớp phủ.

Lưu ý: Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng trên diện tích lớn

DỤNG CỤ.

Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt: 18Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 05/5/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.