

SƠN PHỦ PU GỖ NGOẠI THẤT

Mã sản phẩm: G420

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn Phủ PU gỗ ngoại thất CADIN là loại sơn Polyurethane 2 thành phần tạo màng sơn có độ thẩm mỹ cao và bền. Sơn PU gỗ được sử dụng là một lớp sơn phủ bảo vệ, trang trí trên các bề mặt gỗ, Chuyên dùng cho các sản phẩm gỗ ngoại thất.

ĐẶC TÍNH.

Nhanh khô, độ bám dính cao

Màng sơn cứng, kháng trầy xước, chịu mài mòn cao

Chịu thời tiết tốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt, trắng
Độ mờ	Mờ 50,70,100
Hàm lượng rắn	Min.45 %
Tỷ trọng	1.0 ± 0.05 g/ml
Độ phủ lý thuyết	8m ² /1lít/1 lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B/C)	Phủ/ cứng/ dung môi: 2/1/2
Thời gian khô	Khô mặt: 20- 30 phút. Khô đóng gói: 12h-16h
Thời gian sống	3 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	THINNER 101

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dầu tay, mặt cửa trên nền, dùng giấy nhám mịn loại 320, 400, xả bề mặt đảm bảo bề mặt phẳng mịn.

Thi công:

Khuấy đều Phần A (phần sơn phủ) bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần B (cứng), phần C (dung môi) vào phần A(sơn phủ) theo tỉ lệ 2 phủ :1 cứng: 2 dung môi vào khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Lưu ý: Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng trên diện tích lớn

DỤNG CỤ.

Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

18Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 01/11/2023

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.