

## MASTIC DẪO EPOXY

Mã sản phẩm: A162

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Mastic epoxy CADIN A162 là sản phẩm mastic epoxy hệ tự phẳng hai thành phần, được sử dụng để làm phẳng cho sàn bê tông.

Mastic epoxy CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 013:2021/CADIN quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Chịu được mài mòn, tải trọng.

Chịu được hóa chất.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng, Nâu
Hàm lượng rắn sau phối trộn	Min 80%
Định mức lý thuyết	0.8 - 1 m <sup>2</sup> /kg/ lớp 0.7mm
Định mức trung bình	1m <sup>2</sup> /kg/lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	9/1
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 3 giờ Khô cứng: Sau 16 giờ
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 12 giờ
Thời gian sống sau khi phối trộn	30 phút

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Lớp mastic: 2 lớp mastic epoxy CADIN

Lớp sơn lót: 1 - 2 lớp sơn lót Epoxy CADIN

Lớp hoàn thiện: 1 - 2 lớp sơn phủ Epoxy/PU CADIN

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

*Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt mới: bề mặt phải khô sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn hay các tạp chất khác. Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16%.

Bề mặt mới phải để khô 21- 28 ngày trước khi thi công.

Bề mặt cũ: Làm sạch các lớp sơn cũ. Vệ sinh bề mặt. Giải quyết tận gốc các nguồn ẩm trước khi thi công.

*Thi công:*

Khuấy đều phần A. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 9 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều bằng máy khuấy khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

**Lưu ý: Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 30 phút, không được pha dung môi.**

Dùng bay trét 1 - 2 lớp, mỗi lớp cách nhau 12 - 16 giờ. Độ dày mỗi lớp không quá 1 mm.

### **DỤNG CỤ.**

Dao trét, bay chuyên dụng.

### **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng/lon sắt:

Bộ/10 kg gồm phần A: 9 kg, Phần B: 1 kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

### **LƯU Ý.**

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

### **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

**Hạn sử dụng:** 6 tháng

**Ngày phát hành 04/10/2021**

*Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*