

MASTIC POLY

Mã sản phẩm: A163

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Mastic Poly CADIN A163 là loại mastic bả mỏng 2 thành phần chuyên dùng để sửa chữa những khuyết điểm trên kim loại, vết nứt bê tông hay các bề mặt gỗ.

Mastic Poly CADIN A163 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 144:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Dễ bả mỏng, trám trét.

Bám dính tốt và dễ chà nhám.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Xám
Tỷ trọng	$1.60 \pm 0.1 \text{g/ml}$
Thời gian khô	Khô mặt: 5-6 phút Khô cứng: 20-30 phút
Tỷ lệ phối trộn (Mastic/cứng)	100/2
Định mức lý thuyết	$0.8\text{-}1 \text{m}^2/\text{kg}/\text{lớp } 1\text{mm}$
Thời gian sống sau khi phối trộn	10-15 phút

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt kim loại, vết nứt bê tông hay các bề mặt gỗ phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, rỉ sắt, bụi bẩn. Xả nhám kỹ bề mặt cần sơn.

Thi công:

Lấy đủ phần mastic đủ dùng, trộn đều phần mastic và phần cứng theo tỷ lệ: 100 phần mastic với 2 phần cứng.

Sau 20 phút đến 30 phút có thể xả nhám.

DỤNG CỤ.

Dao trét, bay chuyên dụng.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon sắt:

Bộ/1.02 Kg với 1 Kg A và 0.02 Kg B

Bộ/3.06 Kg với 3 Kg A và 0.06 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp vật liệu dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 4 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.