

SƠN DẦU NHANH KHÔ

Mã sản phẩm: A113

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn dầu nhanh khô CADIN A113 là sơn phủ có gốc nhựa Alkyd độ bóng cao và thời gian khô rất nhanh. Sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ bề mặt gỗ, sắt thép trong công nghiệp, xây dựng trong nhà và ngoài trời.

Sơn dầu nhanh khô CADIN A113 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 130:2021/CADIN được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, màng sơn dẻo dai.

Chịu đựng thời tiết tốt.

Nhanh khô

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.45 %
Tỷ trọng	1.10 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	6 -8m ² /Lít/lớp 30μm (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	3m ² /Lít/2 lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 66-111μm Độ dày khô: 30-50μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15-25 phút Khô chân : Sau 24 giờ Khô hoàn toàn để sử dụng: Sau 7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101, xăng A95
Tỷ lệ pha loãng	10-20%
HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.	
Sơn chống rỉ CADIN	1-2 lớp
Sơn dầu nhanh khô CADIN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Độ ẩm bề mặt dưới 6%

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công 1-2 lớp sơn chống rỉ. Sau đó thi công 2 lớp sơn dầu nhanh khô CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 16 giờ.

DỤNG CỤ.

Súng phun thông thường.

Có thể sử dụng cọ, rulô cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

17.5 Lít

5 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.