

## SƠN DẦU HỆ NƯỚC

Mã sản phẩm: A140

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn dầu hệ nước CADIN A140 là sơn phủ cao cấp, 100% gốc nước nên nhẹ mùi và có hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe. Sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ bề mặt gỗ, sắt thép, thép mạ kẽm, bê tông thích hợp cho trường học, bệnh viện, nhà máy dược phẩm, thực phẩm.

Sơn dầu hệ nước CADIN được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 008:2021/CADIN được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Chịu đựng thời tiết tốt.

Hàm lượng VOC thấp.

Mùi dễ chịu, không cháy nổ, độc hại khi thi công vì sử dụng dung môi là nước.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.47±1 %
Tỷ trọng	1.15 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	10 – 12m <sup>2</sup> /L/lớp 40µm
Định mức trung bình	5m <sup>2</sup> /L/2 lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 64-106µm Độ dày khô: 30-50µm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 1 giờ Khô chân: Sau 12 giờ Khô hoàn toàn để sử dụng: sau 7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	10-15%

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn dầu hệ nước CADIN	2 lớp
-----------------------	-------

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

### *Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch triệt để lớp sơn cũ, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm làm ẩm bề mặt cần sơn. Bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21-28 ngày mới thi công.

### *Thi công:*

Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn dầu hệ nước CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

## DỤNG CỤ.

Cọ, Ru lô, Súng phun

## ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng nhựa:

1 Lít

5 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành 04/10/2021**

*Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*