

## SƠN DẦU HỆ NƯỚC

Mã sản phẩm: A140

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn dầu hệ nước CADIN A140 là sơn phủ cao cấp, 100% gốc nước nên nhẹ mùi và có hàm lượng VOC thấp, thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe. Sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ bề mặt gỗ, sắt thép, thép mạ kẽm, bê tông thích hợp cho trường học, bệnh viện, nhà máy dược phẩm, thực phẩm.

Sơn dầu hệ nước CADIN được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 08:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Chịu đựng thời tiết tốt.

Mùi dễ chịu, không cháy nổ, độc hại khi thi công vì sử dụng dung môi là nước

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Màu sắc                   | Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng  |
| Hàm lượng rắn             | Min.47±1 %  |
| Tỷ trọng                  | 1.15 ± 0.1 g/ml   |
| Định mức lý thuyết        | 10 – 12m <sup>2</sup> /L/lớp 40μm   |
| Định mức trung bình       | 5m <sup>2</sup> /L/2 lớp  |
| Độ dày màng sơn           | Độ dày ướt: 64-106μm<br>Độ dày khô: 30-50μm   |
| Thời gian khô             | Khô mặt: Sau 1 giờ<br>Khô chân : Sau 12 giờ.<br>Khô hoàn toàn để sử dụng : sau 7 ngày |
| Thời gian phủ lớp kế tiếp | Tối thiểu sau 2 giờ.  |

Chất pha loãng/ làm sạch                      Nước sạch

Tỷ lệ pha loãng                                      10-15%

## **HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.**

Sơn dầu hệ nước CADIN                      2 lớp

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.**

### *Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch triệt để lớp sơn cũ, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm làm ẩm bề mặt cần sơn. Bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21-28 ngày mới thi công

### *Thi công:*

Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn dầu hệ nước CADIN , mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

## **DỤNG CỤ.**

Cọ, Ru lô, Súng phun

## **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

5 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành 30/01/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*