

SƠN LÓT CHỐNG THẤM, CHỐNG Ỗ HỆ DẦU

Mã sản phẩm: A185

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót chống thấm, chống ỗ hệ dầu CADIN A185 là sơn lót gốc dầu dùng cho bề mặt bê tông, xi măng, mastic, gỗ. Sản phẩm giúp tăng độ bám dính cho lớp sơn phủ, chống thấm, chống ỗ, hạn chế hiện tượng kiềm hóa và nâng cao độ bền. Thích hợp cho cả hệ sơn trong nhà và ngoài trời.

Sơn lót chống thấm, chống ỗ hệ dầu CADIN A185 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 024:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, chống ỗ

Khả năng kháng nước, kháng kiềm, chống rêu mốc cao.

Dễ thi công, nhanh khô

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng
Hàm lượng rắn	Min 50 %
Tỷ trọng	1.1 ± 0.10 g/ml
Định mức lý thuyết	5.5-7 m ² /kg/lớp
Định mức trung bình	6m ² /kg/lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 60-100µm Độ dày khô: 30-50 µm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15 phút Khô chân: Sau 1 giờ Khô cứng hoàn toàn: Sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1 giờ

Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng	<5%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Mastic dẻo/Bột trét CADIN	1-2 lớp
Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu CADIN	1-2 lớp
Sơn chống thấm hệ dầu CADIN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Tiến hành lấp đầy lỗ hổng, khe nứt, trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình sơn được hoàn hảo.

Thi công: Khuấy thật đều, thi công 1-2 lớp sơn chống thấm, chống ố hệ dầu CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 1 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, ru lô

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

1 L

05 L

18 L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.