

SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU BÓNG CHO TƯỜNG ĐỨNG

Mã sản phẩm: A186

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn chống thấm hệ dầu CADIN A186 là loại sơn phủ chống thấm cho tường, sàn bê tông có tác dụng trang trí bảo vệ và chống thấm cho các công trình nội và ngoại thất. Ngoài những tính năng trên sơn có độ chùi rửa cao, dễ lau chùi, không đóng rêu phù hợp cho các công trình xây dựng: tầng hầm, nhà vệ sinh, hồ bơi, bể chứa nước,...

Sơn chống thấm hệ dầu CADIN A186 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 25:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652:2012 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, dễ chùi rửa

Khả năng kháng nước, kháng kiềm, chống rêu mốc cao

Dễ thi công, nhanh khô

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min 50 %
Tỷ trọng	1.2 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	7-11 m ² /kg/lớp
Định mức trung bình	4m ² /kg/2 lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15 phút. Khô chân: Sau 1 giờ. Khô cứng hoàn toàn: Sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101

Tỷ lệ pha loãng <5%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Mastic/Bột trét CADIN	1-2 lớp
Sơn lót chống ố hệ dầu CaDin	1-2 lớp
Sơn chống thấm hệ dầu CaDiN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Tiến hành lấp đầy lỗ hổng, khe nứt, trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình sơn được hoàn hảo

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới tiến hành thi công sơn. Độ ẩm bề mặt <16 %

DỤNG CỤ.

Cọ, rulô

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

5 kg

20 kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Đeo xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.