

SƠN CHỐNG THẤM HỆ DẦU

Mã sản phẩm: A186

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn chống thấm hệ dầu CADIN A186 là loại sơn phủ chống thấm gốc dầu sử dụng cho bề mặt bê tông, xi măng, vữa trát, gỗ. Sản phẩm giúp chống thấm, bảo vệ bề mặt, tăng độ bền và tính thẩm mỹ cho công trình nội và ngoại thất. Màng sơn có độ bóng cao, bám dính tốt, dễ lau chùi, chống bám bẩn và hạn chế sự phát triển của rêu mốc.

Sơn chống thấm hệ dầu CADIN A186 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 025:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, dễ chùi rửa.

Khả năng kháng nước, kháng kiềm, chống rêu mốc cao.

Dễ thi công, nhanh khô.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min 50 %
Tỷ trọng	1.2 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	7-11 m ² /kg/lớp
Định mức trung bình	4m ² /kg/2 lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15 phút. Khô chân: Sau 1 giờ Khô cứng hoàn toàn: Sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng	<5%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Mastic/Bột trét CADIN 1-2 lớp

Sơn lót chống thấm, chống ố hệ dầu CADIN	1-2 lớp
Sơn chống thấm hệ dầu CADIN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Tiến hành lấp đầy lỗ hổng, khe nứt, trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình sơn được hoàn hảo.

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới tiến hành thi công sơn. Độ ẩm bề mặt <16 %.

DỤNG CỤ.

Cọ, ru lô.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

1 L

05 L

18 L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.