

SƠN PHỦ EPOXY CHỐNG TĨNH ĐIỆN

Mã sản phẩm: A230

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn phủ Epoxy chống tĩnh điện CADIN A230 là hệ thống sơn Epoxy tự cân bằng, kiểm soát chống tĩnh điện với mặt sàn bê tông tiêu chuẩn không chứa dung môi.

Là dòng sơn có khả năng loại bỏ tĩnh điện do ma sát của mặt nền hoạt động môi trường xung quanh tạo ra. Sơn được ứng dụng rộng rãi cho các nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử nhà máy sản xuất vật liệu nổ ,nhà máy hóa chất, bệnh viện phòng thí nghiệm...

Sơn phủ Epoxy chống tĩnh điện A230 CADIN được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 56:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12574-2018 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Màng sơn cứng, chịu lực và chống mài mòn cao

Độ bóng cao, tính thẩm mỹ cao ,dễ dàng vệ sinh

Kháng hóa chất phổ thông.

Khả năng chống tĩnh điện cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Bảng màu hoặc theo yêu cầu khách hàng
Hàm lượng rắn	Min 96%
Tỷ trọng	1.65±0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	1.5kg/m ² /lớp 1mm
Định mức trung bình	1.5kg/m ² /lớp 1mm
Tỷ lệ phối trộn(A/B)	4/1
Thời gian khô	Khô mặt: 5 giờ Khô chân: sau 24 giờ

	Khô cứng hoàn toàn: sau 5-7 ngày
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 0.9-1.1 mm
	Độ dày khô: 0.9-1.1 mm
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Sau 24 giờ
Thời gian sống	20 phút
Độ kháng điện	$10^4\Omega$ - $10^6\Omega$

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót Epoxy chống tĩnh điện	1 lớp
Mastic epoxy cho sàn	1 lớp
Lớp sơn than hoạt tính+ dây đồng nối đất :	1 lớp
Sơn Epoxy điện trở cao kiểm soát tĩnh điện:	1 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Sàn bê tông phải được mài phẳng. các khuyết tật nhỏ và bề mặt lồi lõm cần được trám phẳng Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới thi công sơn. độ ẩm bề mặt < 6 %

Chất nền vật sơn	Khuyến nghị
Bê tông và bề mặt sơn	Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại theo SSPC SP13/NACE NO 6 /ASTM D4258 - 05

Thi công:

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 4 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Đổ sơn ra sàn dùng cào gạt cán đều sơn ra sàn. Dùng lô gai lăn để phá bọt khí trên bề mặt sơn.

Chú ý: hỗn hợp sau khi phối trộn để ổn định 1-3 phút rồi tiến hành thi công ngay không được để trong thùng chứa quá 15 phút vì sơn tỏa nhiệt ảnh hưởng tới màu sắc của sơn.

DỤNG CỤ.

Bàn cào răng cưa, máy khuấy, ru lô gai

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

20Kg/1 bộ với 16 Kg A và 4Kg B

5Kg/1 bộ với 4 Kg A và 1Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 6 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.