

SƠN PU PHỦ NGOÀI TRỜI CHO TÀU BIỂN

Mã sản phẩm: A261

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn PU phủ ngoài trời cho tàu biển A261 là loại sơn Polyurethane 2 thành phần, đóng rắn bằng Polyisocyanate.

Lớp sơn phủ có độ bóng, độ cứng cao, khả năng kháng ẩm, kháng UV, kháng nước, kháng hơi muối cao. Dòng sơn phù hợp cho việc bảo vệ và trang trí cho các công trình ven biển, cấu trúc thượng tầng của tàu và các công trình ven biển, các tàu đánh cá cho ngư dân...

Sơn PU phủ ngoài trời cho tàu biển A261 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 114: 2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9013:2011 về “Sơn Polyurethane bảo vệ kết cấu thép” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, độ bền bóng tuyệt hảo.

Màng sơn cứng, chịu mài mòn cao.

Chịu thời tiết khắc nghiệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min.60 %
Tỷ trọng	1.30 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	10 - 12m ² /kg/lớp 50μm
Định mức trung bình	5m ² /kg/2 lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	4/1
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 50 - 135 μm Độ dày khô: 30-75 μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 40 phút Khô chân: Sau 16 giờ

	Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: sau 5 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 6 giờ
Thời gian sống	2 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng:	10 - 20%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót Epoxy CADIN	1 - 2 lớp
Sơn phủ PU tàu biển CADIN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Chất nền vật sơn	Khuyến nghị
Bề mặt sơn	Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại theo SSPC SP13/NACE NO 6 /ASTM D4258 - 05

Thi công:

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đông rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 4 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Để ổn định sau 5 phút tiến hành thi công.

Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 2 giờ.

DỤNG CỤ.

Súng phun, cọ, ru lô, máy khuấy.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

Bộ/20 Kg với 16 Kg A và 4 Kg B

Bộ/5 Kg với 4 Kg A và 1 Kg B

Bộ/1 Kg với 0.8 Kg A và 0.2 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn. Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành: 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.