

SƠN PHỦ 2K

Mã sản phẩm: A280

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn phủ 2K CADIN A280 là loại sơn cao cấp 2 thành phần được pha chế từ nhựa Polyol Acrylic đặc biệt khi kết hợp với chất đóng rắn Polyisocyanate tạo thành loại sơn phủ ngoài, bóng, sáng, rất bền, chống trầy xước, kháng hóa chất tốt, không bị ố vàng khi ở môi trường ngoài trời. Sản phẩm ứng dụng trên nhiều bề mặt như: thiết bị ô tô, xe máy, đồ gỗ, bê tông....

Sơn phủ 2K CADIN A280 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 066:2021/CADIN, được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Nhanh khô, độ bóng cao, độ bền bóng tuyệt hảo.

Độ bám dính cao.

Chịu thời tiết tốt, không bị ố vàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt, theo bảng màu
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min.55 %
Tỷ trọng	0.96 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	8-10m ² /kg/lớp 45μm
Định mức trung bình	4m ² /kg/2 lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	4/1
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80μm Độ dày khô: 45μm
Thời gian khô	Khô mặt: sau 30 phút Khô cứng: sau 20 giờ Khô hoàn toàn để sử dụng: sau 5 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 4 giờ
Thời gian sống	2 giờ

Chất pha loãng/ làm sạch

Dung môi H101

Tỷ lệ pha loãng

3-5 % (theo khối lượng hỗn hợp)

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn phủ 2K CADIN

2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới thi công sơn. Độ ẩm bề mặt < 6 %.

Thi công:

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỷ lệ 4 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Để ổn định sau 5 phút tiến hành thi công.

Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 2 giờ.

DỤNG CỤ.

Súng phun, cọ, ru lô, máy khuấy.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

20 Kg/1 bộ với 16 Kg A và 4 Kg B

5 Kg/1 bộ với 4 Kg A và 1 Kg B

1 Kg/1 bộ với 0.8 Kg A và 0.2 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.