

SƠN NHũ HỆ NƯỚC

Mã sản phẩm: A320

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn nhũ hệ nước CADIN A320 là sơn phủ cao cấp gốc nhựa Acrylic nhũ tương. Sơn có bề mặt óng ánh nhờ hiệu ứng ánh kim mang đến không gian sang trọng, lộng lẫy cho các công trình trong nhà và ngoài trời. Dùng để trang trí cho các bề mặt tường, xi măng của các công trình kiến trúc đặc biệt như đền chùa, tượng, khu vui chơi...

Sơn nhũ hệ nước CADIN A320 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 32:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652-2020 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Chịu đựng thời tiết tốt.

Hiệu ứng thẩm mỹ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Vàng, nhũ đồng, nhũ bạc
Hàm lượng rắn	Min.33 %
Tỷ trọng	1.10 ± 0.05 g/ml
Độ phủ lý thuyết	6-8 m ² /L/lớp 35µm
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 60-151 Độ dày khô: 30-50
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 30 phút. Khô chân: Sau 4 giờ. Khô cứng hoàn toàn : Sau 3 ngày

Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	Sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng không quá 5% nếu quá đặc và khó thi công

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn nhũ vàng hệ nước CADIN 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch lớp sơn cũ. Bề mặt bê tông mới, phải để khô từ 21-28 ngày mới thi công.

Thi công:

Làm phẳng tường bằng 2 lớp bột bả mastic dẻo

Xả nhám và làm sạch bụi bẩn trên bề mặt tường.

Dùng rulo lăn 1-2 lớp sơn lót kháng kiềm, mỗi lớp cách nhau 2 giờ, để khô 6-8 giờ.

Dùng súng thi công từng lớp mỏng tối thiểu là 2 lớp, mỗi lớp cách nhau 2 giờ, để khô 5-6 giờ mới đưa vào sử dụng

Lưu ý:

Phun từng lớp mỏng, và đều tay tránh hiện tượng loang chảy và không đều màu.

Không dùng rulo và cọ sẽ làm giảm độ sáng lấp lánh của nhũ.

Nếu pha loãng sơn không quá 5% tránh làm mất độ dày màng sơn và hiện tượng loang chảy.

DỤNG CỤ.

Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

0.8 Lít

5 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.