

SƠN NHŨ HỆ DUNG MÔI

Mã sản phẩm: A321

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn nhũ hệ dung môi CADIN A321 là sơn phủ cao cấp gốc nhựa Acrylic chuyên dụng. Sơn có bề mặt óng ánh nhờ hiệu ứng ánh kim mang đến không gian sang trọng, lộng lẫy cho các công trình trong nhà và ngoài trời. Dùng để trang trí cho các bề mặt tường, xi măng của các công trình kiến trúc đặc biệt như đền chùa, tượng, khu vui chơi...

Sơn nhũ hệ dung môi CADIN A321 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 033:2021/CADIN, được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Chịu đựng thời tiết tốt.

Hiệu ứng thẩm mỹ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Vàng, nhũ đồng, nhũ bạc
Hàm lượng rắn	Min.33 %
Tỷ trọng	1.05 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	6-8 m ² /L/lớp 35μm
Định mức trung bình	3m ² /L/2 lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 60-151 Độ dày khô: 30-50
Thời gian khô	Khô mặt: sau 25 phút Khô chân: sau 24 giờ Khô cứng hoàn toàn: sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 6 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng	Sử dụng trực tiếp hoặc pha loãng không quá 5% nếu quá đặc và khó thi công

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Hệ thống sơn	Sản phẩm	Số lớp
<i>Cho kết cấu sắt, thép</i>		
Sơn lót	A101: Sơn chống rỉ CADIN	1-2
Sơn phủ	A321: Sơn nhũ hệ dung môi CADIN	2
<i>Cho bề mặt thép mạ kẽm</i>		
Sơn lót	A120: Sơn lót kẽm 1 thành phần CADIN	1-2
Sơn phủ	A321: Sơn nhũ hệ dung môi CADIN	2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Độ ẩm bề mặt dưới 6%

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công 1-2 lớp sơn chống rỉ đối với sắt thép, 1-2 lớp sơn lót kẽm 1 thành phần đối với bề mặt thép mạ kẽm. Sau đó thi công 2 lớp sơn nhũ hệ dung môi CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 16 giờ.

Lưu ý:

Phun từng lớp mỏng, và đều tay tránh hiện tượng loang chảy và không đều màu.

Không dùng ru lô và cọ sẽ làm giảm độ sáng lấp lánh của nhũ.

Nếu pha loãng sơn không quá 5% tránh làm mất độ dày màng sơn và hiện tượng loang chảy.

DỤNG CỤ.

Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

0.8 Lít

5 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.