

SƠN CHẬU KIỂNG HỆ DẦU

Mã sản phẩm: A330

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn chậu kiểng hệ dầu CADIN A330 là loại sơn cao cấp 1 thành phần có độ bám dính cao có thể sơn trực tiếp lên bề mặt vật liệu xi măng, gỗ, nhựa, thạch cao mà không cần lớp sơn lót giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ sản phẩm chậu kiểng tránh bị rêu mốc, chống bám bụi, chống thấm nước, kháng tia UV và kéo dài tuổi thọ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Sơn chậu kiểng hệ dầu CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 113:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8789:2011 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao.

Màng sơn cứng.

Nhanh khô.

Chống thấm nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Hàm lượng rắn	Min.50 %
Tỷ trọng	0.96 -1.0 kg/lít (tùy màu)
Định mức lý thuyết	8-10m ² /Kg/lớp 40μm (tùy điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	8m ² /Kg/lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 60-100μm Độ dày khô: 30-50μm
Thời gian khô	Khô mặt: sau 15-20 phút Khô chân: sau 16 giờ Khô cứng hoàn toàn: sau 5-7 ngày
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101

Tỷ lệ pha loãng: 10-20%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn chậu kiếng hệ dầu CADIN 1-2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công 1-2 lớp sơn chậu kiếng hệ dầu CADIN A330.

DỤNG CỤ.

Súng phun thông thường.

Có thể sử dụng cọ, ru lô cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công xong.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

18 Kg

3 Kg

1 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

Chỉ được sử dụng dung môi H101 của nhà sản xuất cung cấp, nếu sử dụng dung môi bên ngoài cần kiểm tra trước, đạt yêu cầu mới được sử dụng. Nếu có sự cố xảy ra khi sử dụng dung môi bên ngoài thì nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.