

SƠN THỂ THAO GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm: A384

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn thể thao giảm chấn CADIN A384 là dòng sơn cao cấp được thiết kế làm lớp bả đệm giảm chấn cao su, tạo độ nảy cho bóng trên bề mặt sân tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông, sân bóng chuyền, ... và các loại sân thi đấu thể thao khác.

Bề mặt áp dụng: nền sân bê tông, vữa xi măng, nhựa đường, vật liệu composite.

Sơn thể thao giảm chấn CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 159:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4205:2012 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ỨNG DỤNG.

Được sử dụng làm lớp lót đệm bề mặt cho nền sân thể thao trước khi thi công hệ thống sơn phủ màu.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Xám, đen
Hàm lượng rắn	Min 50%
Tỷ trọng	1.25 ± 0.05 kg/l
Định mức lý thuyết	3-4 m ² /kg/ lớp (tùy theo bề mặt vật liệu)
Định mức trung bình	2m ² /kg/2 lớp
Thời gian khô	Khô bề mặt: sau 30 phút Khô cứng: sau 24 giờ Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 6 giờ

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

- Sơn lớp lót chống thấm bề mặt nền tạo chân bám cho lớp đệm trung gian.
- Sơn 2 lớp đệm giảm chấn, để khô hoàn toàn.
- Sơn 2 -3 lớp phủ màu tùy chọn.
- Sơn kẻ vạch tạo viền sân thể thao.

(Chú ý không thi công trên nền không bằng phẳng hoặc không bền vững hoặc các sân có độ ẩm ướt cao; nên thiết kế đường thoát nước cho sân để tránh trường hợp phồng rộp bong tróc do hơi nước bốc lên từ các lỗ mao quản)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ.

Đối với nền bê tông mới: cần tối thiểu 21 ngày cho kết cấu được ổn định mới tiến hành thi công phủ. Độ ẩm không vượt quá 15%.

Thi công:

- Khuấy đều thật kỹ thùng sơn.
- Tiến hành thi công theo quy trình thiết kế.

Lưu ý:

- Thi công vào những ngày nắng ráo, nhiệt độ bề mặt không vượt quá 35 độ C.
- Sử dụng hết sơn khi đã mở nắp sử dụng.

Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát.

DỤNG CỤ.

Bàn cào, cọ, ru lô

ĐÓNG GÓI.

Lon 5 kg và thùng 20 kg.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Tránh văng sơn vào mắt.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 6 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.