

## SƠN KÍNH 1 TP HỆ NƯỚC

Mã sản phẩm: A393

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn kính CADIN hệ nước là loại sơn cao cấp 1 thành phần chuyên dùng để phủ lên kính có tác dụng trang trí, khúc xạ ánh sáng, ngăn chặn ánh sáng đi vào bên trong, làm mờ đi các hình ảnh phía sau. Sơn được sử dụng trên các công trình như: logo, biển hiệu quảng cáo, các công trình kính màu làm điểm nhấn cho các tòa nhà, các sản phẩm trang trí kính.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, bền màu.

Màng sơn cứng, chịu mài mòn cao

Chịu thời tiết khắc nghiệt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.45 %
Tỷ trọng	$1.16 \pm 0.05$ g/ml
Độ nhớt	15 S $\pm$ 1 S
Nhiệt độ sấy	70 °C $\pm$ 5°C
Thời gian sấy	3 phút
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15 phút Khô chân: Sau 3 giờ. Khô hoàn toàn sau 24 giờ.
Độ bóng	0 <sup>0</sup> -60 <sup>0</sup> (Tùy màu )
Độ phủ lý thuyết	8 – 11 m <sup>2</sup> /kg/lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80µm/ Lớp Độ dày khô:35µm/ Lớp

Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	5 – 10 % (theo khối lượng hỗn hợp)

## **HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.**

Sơn kính CADIN hệ nước 2 lớp

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.**

Rửa qua kính bằng nước sạch hoặc nước rửa kính. Sau đó lau lại bằng giẻ sạch, khô để đảm bảo bề mặt không dính các tạp chất.

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. độ ẩm bề mặt <6 %

*Thi công:* Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn kính hệ nước CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 1 giờ.

Dùng súng (Bitule) để thi công.

Không sử dụng, ru lô để đảm bảo độ mịn và đều.

## **DỤNG CỤ.**

Súng phun, máy khuấy

## **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

1 Kg

5 Kg

20 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành 30/01/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*