

DUNG DỊCH CHẬM CHÁY CHO GỖ, VẢI

Mã sản phẩm: A450

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Dung dịch chậm cháy cho gỗ, vải CADIN A450 là dung dịch chậm cháy gốc nước, không mùi, an toàn và thân thiện với môi trường. Sản phẩm có khả năng thẩm thấu vào bên trong gỗ làm chậm quá trình bốc cháy, giúp cho bề mặt của vật liệu khi tiếp xúc với lửa chỉ bị hóa than, không phát sinh ra khí độc, không cháy lan, không cháy bén.

Dung dịch chậm cháy cho gỗ, vải CADIN A450 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 124:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Giảm thiểu khả năng bốc cháy, ngăn chặn hiện tượng lửa cháy lan.

Không chứa chất độc hại, an toàn với môi trường.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt
Tỷ trọng	1.05 ±0.05g/ml
Định lượng lý thuyết	Thi công quét: 0.75-1.4 L/10m ²
Thời gian khô	Khô mặt: sau 2-12 giờ ở nhiệt độ 30°C Khô hoàn toàn: sau 24-48 giờ
Tỷ lệ pha loãng	Nước (không vượt quá 20%)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt trước khi thi công phải khô ráo và được làm sạch khỏi chất bẩn, bụi, dầu mỡ.

Thi công:

Sử dụng cọ, ru lô, lăn để quét dung dịch chống cháy lên gỗ. Với vải sử dụng cọ hay ngâm trong dịch chống cháy.

Thời gian xử lý 3-60 phút.

Lưu ý:

Thi công 1 lớp mỏng đủ thẩm thấu lên bề mặt gỗ, vải. Tránh trường hợp quét quá dày dẫn đến hiện tượng khô không đều dễ bị kết tinh trên bề mặt.

Khi chất liệu đã khô hoàn toàn mới có hiệu quả chống cháy.

DỤNG CỤ.

Cọ, ru lô, máy khuấy.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng nhựa:

1L

5L

18L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ dung dịch sản phẩm ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.