

SƠN PHỦ NHỰA

Mã sản phẩm: A506

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn phủ nhựa CADIN là sơn 1 thành phần có độ bám dính tối ưu khi sơn trên nền lót nhựa. Sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ các vật liệu nhựa PP, PVC, ... trước các tác nhân của môi trường và kháng uv, trong công nghiệp, xây dựng trong nhà và ngoài trời.

Sơn phủ nhựa CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 87:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao .

Màng sơn cứng

Nhanh khô, kháng uv

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Hàm lượng rắn	Min.50 %
Tỷ trọng	1.05 ± 0.1 g/ml
Độ phủ lý thuyết	6 – 8 m ² /lít/lớp 35µm(tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80µm Độ dày khô: 35µm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 30 phút Khô cứng: Sau 5 ngày
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng:	10-20%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót nhựa CADIN A500 : 1 lớp

Sơn phủ nhựa CADIN A506: 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất .

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công 1 lớp sơn phủ nhựa CADIN.

DỤNG CỤ.

Súng phun thông thường.

Có thể sử dụng cọ, rulô cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

01 Kg, 05Kg, 20Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 22/02/2023

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.