

## SƠN SẮY

Mã sản phẩm: A511

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn sấy CADIN là loại sơn cao cấp 1 thành phần có độ bám dính ,độ cứng ,độ bóng cao ,bền hóa chất. Có thể sơn trực tiếp lên bề mặt khó bám dính như kẽm, inox , nhôm mà không cần lớp sơn lót giúp tiết kiệm thời gian và chi phí . Sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ các bề mặt sắt thép, sơn phủ ô tô ,xe máy...

### ĐẶC TÍNH.

Độ cứng cao

Độ bám dính cao.

Chịu đựng thời tiết tốt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu
Hàm lượng rắn	Min.55 %
Tỷ trọng	1.1 ± 0.1 g/ml
Độ phủ lý thuyết	8 – 10m <sup>2</sup> /kg/lớp 35μm (tùy theo điều kiện bề mặt)
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80μm Độ dày khô: 35μm
Thời gian khô sấy	20-30 phút ở 130-140°C
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng	
- Phun bằng súng	10%
- Nhúng	20%

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn sấy lót CADIN	1 lớp
Sơn sấy phủ CADIN	1 lớp

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

*Chuẩn bị bề mặt:* Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất . Độ ẩm bề mặt dưới 6%.

Dùng giấy nhám để tạo nhám đều bề mặt vật liệu, mục đích tạo chân bám cho lớp sơn

*Thi công:*

Khuấy thật đều, thi công 1 lớp sơn sậy CADIN bằng súng phun hoặc nhúng.

Để màng sơn khô sau 30 phút. Sau đó đưa vào lò sấy 20-30 phút ở nhiệt độ 130-140°C

Thi công trong môi trường thông thoáng, sạch sẽ, không bụi bẩn, khô ráo.

## **DỤNG CỤ.**

Súng phun thông thường.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công

## **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

20 xxx

5 xxx

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

*Hạn sử dụng:* 6 tháng

***Ngày phát hành 28/03/2022***

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*