

CHẤT HỖ TRỢ BÁM DÍNH

Mã sản phẩm: A600

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Chất hỗ trợ bám dính CADIN A600 là hợp chất được chế tạo từ nhựa Polyvinyl Butyral, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. Chất xử lý bề mặt có tác dụng tạo lớp cầu nối để lớp sơn phủ bám tốt trên các bề mặt khó bám dính như: nhôm, sắt mạ kẽm, inox.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Tương thích với nhiều loại sơn phủ: sơn dầu, epoxy, PU...

Bảo vệ tốt bề mặt, chống ăn mòn tốt

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Vàng nhạt
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min.20 %
Tỷ trọng	0.9 ± 0.05 g/ml
Độ phủ lý thuyết	5-8m ² /kg/lớp 15μm (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 50μm
	Độ dày khô: 15μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15 phút.
	Khô cứng: Sau 1 giờ.
Thời gian phủ lớp kế tiếp	sau 2-4 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Chất xử lý bề mặt CADIN	1lớp
Sơn phủ sơn dầu/Epoxy /PU CADIN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất .

độ ẩm bề mặt <6 %. Bề mặt nhôm, sắt, thép mạ kẽm tẩy dầu và xả bằng giấy nhám #180

Thi công:

-Thi công bằng cọ, ru lô hoặc súng phun, độ dày màng sơn khô yêu cầu 10-15µm

DỤNG CỤ.

Súng phun, cọ, ru lô

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói theo quy cách:

1Kg/Lon

5Kg/Cal

25Kg/Cal

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Sau khi phối trộn sơn có tính acid, cần đeo găng tay, kính bảo hộ khi chuẩn bị sơn và thi công

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo găng tay, kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 01/10/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.