

MASTIC COMPOSITE ĐỆM

Mã sản phẩm: A706

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Mastic composite đệm CADIN A706 là loại mastic bả mỏng 2 thành phần chuyên dùng để sửa chữa những khuyết điểm trên kim loại, bê tông, chuyên dụng sử dụng cho các dòng sơn composite.

Mastic composite đệm CADIN A706 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 120:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Dễ bả mỏng, trám trét.

Bám dính tốt và dễ chà nhám.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Thời gian khô	Khô mặt: 30 phút Khô cứng: sau 1 giờ
Độ dày	400-500µm
Tỷ lệ phối trộn (Mastic/cứng)	100/1
Thời gian sống sau khi phối trộn	10-15 phút

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Sơn lót đệm Composite A701	1 lớp
Lưới thủy tinh + Sơn lót đệm Composite A701	2-3 lớp
Mastic chuyên dụng Composite A706	1 lớp
Sơn phủ Composite A710	2-3 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt kim loại, sàn bê tông phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, rỉ sắt, bụi bẩn. Xả nhám kỹ bề mặt cần sơn.

Thi công:

Trộn đều phần mastic và phần cứng theo tỷ lệ 100 phần mastic: 1 phần cứng.

Sau 30 phút đến 1 giờ có thể xả nhám.

DỤNG CỤ.

Dao trét, bay chuyên dụng.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon sắt.

10.1 Kg/Bộ với 10 Kg A và 0.1 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 4 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.