

SƠN PHỦ NC BÓNG SÁNG

Mã sản phẩm: G120

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn phủ NC bóng sáng CADIN G120 là loại sơn phủ một thành phần tiện dụng kết hợp từ nhựa Alkyd polyoh và nhựa Nitrocellulose, được sử dụng cho các đồ gỗ nội thất. Sản phẩm có độ cứng, độ bóng cao, bền màu, nhanh khô, không ảnh hưởng đến màu tự nhiên của gỗ.

Sơn phủ NC bóng sáng CADIN G120 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 176:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Nhanh khô, độ bám dính cao.

Màng sơn cứng, kháng trầy xước, chịu mài mòn cao.

Độ bóng cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt hoặc theo bảng màu sơn gỗ CADIN
Độ bóng	$\geq 90^0$
Hàm lượng rắn	Min.47 %
Tỷ trọng	1.00 ± 0.05 g/ml (tùy màu)
Độ phủ lý thuyết	8-10m ² /1kg hỗn hợp/1 lớp
Thời gian khô	Khô mặt: 10-15 phút Khô chạm tay: 10-15 phút
Thời gian phủ lớp kế tiếp	1-1.5 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	H101
Tỷ lệ pha loãng	Sơn: Dung môi = 1:1

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Điều kiện thi công:

Nhiệt độ không khí lớn hơn 8°C, độ ẩm không khí nhỏ hơn 80% và độ ẩm vật liệu 8-12%.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Bề mặt vật liệu cần sơn phải được xử lý lớp sơn lót nhằm tạo bề mặt phẳng mịn trước khi sơn phủ.

Thi công:

Khuấy đều Phần A (phần sơn) bằng máy khuấy.

Đổ từ từ thành phần pha loãng vào phần sơn theo tỉ lệ 1: 1. Khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Tiến hành thi công lớp phủ.

DỤNG CỤ.

Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

18Kg

5Kg

1Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi sử dụng trên diện tích lớn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 05/5/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.