

KEO BÓNG SÁNG 2K

Mã sản phẩm: G250

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo bóng sáng 2K CADIN G250 là loại keo 2 thành phần cao cấp thường được sử dụng để phủ ngoài bảo vệ trang trí bề mặt gỗ. Với độ bóng sáng rất cao, bền, chống trầy xước, không bị ố vàng khi ở môi trường ngoài trời. Sản phẩm ứng dụng trên nhiều bề mặt gỗ khác nhau gồm gỗ tự nhiên và gỗ công nghiệp.

Keo bóng sáng 2K CADIN G250 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 175:2021/HTP được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Nhanh khô, độ bóng cao, độ bền bóng cao.

Độ bám dính cao.

Chịu thời tiết tốt, không bị ố vàng.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt, theo bảng màu
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min.48 %
Độ bóng	$\geq 85^0$
Tỷ trọng	1.0 ± 0.05 g/ml
Định mức lý thuyết	8-10m ² /kg/lớp 45μm
Định mức trung bình	4m ² /kg/2 lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	2/1
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80μm
	Độ dày khô: 45μm
Thời gian khô	Khô mặt: sau 30 phút
	Khô chạm tay: 1-2 giờ
	Khô cứng: sau 8 giờ
	Khô hoàn toàn để sử dụng: sau 3 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 4 giờ

Thời gian sống	3 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng	5-15 % (theo khối lượng hỗn hợp)

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Keo bóng sáng 2K CADIN	2 lớp
------------------------	-------

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt gỗ cần thi công phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Thi công:

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỷ lệ 2 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Để ổn định sau 5 phút tiến hành thi công.

Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 3 giờ.

DỤNG CỤ.

Súng phun, cọ, ru lô, máy khuấy.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

12 Kg/1 bộ với 8 Kg A và 4 Kg B

3 Kg/1 bộ với 2 Kg A và 1 Kg B

0.75 Kg/1 bộ với 0.5 Kg A và 0.25 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho keo khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi keo.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ keo ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.