

SƠN PHỦ UV

Mã sản phẩm: G310

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn phủ UV CADIN G310 là dòng sơn gốc nhựa Epoxy biến tính cao cấp có thời gian khô cứng cực kì nhanh dưới tác động của đèn UV. Sản phẩm được thiết kế để tạo lớp phủ hoàn thiện cho gỗ, màng sơn trong độ cứng, độ bền cao, chống trầy xước, chống phai màu.

Sơn phủ UV CADIN G310 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 170:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bóng cao, màng sơn trong suốt và căng.

Độ bám dính rất tốt.

Dễ thi công, khô nhanh khi sấy UV.

Phù hợp cho bề mặt cần tính thẩm mỹ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong hơi vàng
Hàm lượng rắn	98-99%
Tỷ trọng	1.10 ± 0.05g/ml
Độ dày màng sơn	Độ dày khô: 10-15µm Độ dày ướt: 15-22µm

Thời gian sấy

Loại đèn	Đèn UV 365nm, 60W	Đèn UV 395nm, 60W
Năng lượng sấy	300-500 mJ/cm ²	
Thời gian xả nhám	Sau khi sấy	
Thời gian khô cứng hoàn toàn	Sau 24h	
Độ cứng	2H	

Độ bóng	70±5
Độ dày màng sơn	10-15µm

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót UV CADIN G301 1 lớp

Sơn phủ UV CADIN G310 1-2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, bụi, dầu tay, mặt cửa trên nền.

Thi công:

- Thi công lớp sơn lót UV rồi sấy dưới đèn UV (365nm, 60W) và UV (395nm, 60W) trong mức năng lượng từ 300-500 mJ/cm²
- Sau khi sấy ta xả nhám bề mặt để tăng độ bám dính với lớp sơn tiếp theo
- Thi công lớp sơn phủ UV rồi sấy dưới đèn UV (365nm, 60W) và UV (395nm, 60W) trong mức năng lượng từ 300-500 mJ/cm²

DỤNG CỤ.

Súng phun, máy lăn cán màng sơn.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

1 Kg

5 Kg

18 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

BẢO QUẢN

Đậy kín nắp sau khi sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nhiệt độ bảo quản: 5-35°C.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 04/11/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.