

SƠN LÓT GỖ 1K HỆ DUNG MÔI

Mã sản phẩm: G460

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót gỗ 1K hệ dung môi G460 là loại sơn lót một thành phần gốc nhựa Acrylic cao cấp được sử dụng cho các đồ gỗ nội thất. Sản phẩm có khả năng che lấp các lỗ khuyết tật trên bề mặt gỗ, mây, tre, nứa,... tạo ra sản phẩm có bề mặt láng mịn, có độ bám dính cao, thời gian khô nhanh, dễ sử dụng, tăng tính thẩm mỹ khi hoàn thiện lớp sơn phủ.

Sơn lót gỗ 1K hệ dung môi G460 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 148:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13434-1:2021 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Dễ thi công, dễ xả nhám

Nhanh khô, độ bám dính cao

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt hoặc Trắng
Hàm lượng rắn	Min.50 %
Tỷ trọng	1.00 ± 0.05 g/ml(tùy màu)
Độ phủ lý thuyết	8-10m ² /1kg hỗn hợp/1pad
Thời gian khô	Khô mặt: 10- 15 phút. Khô xả nhám: 45 phút-1h
Thời gian phủ lớp kế tiếp	1h - 1h 15 phút
Tỷ lệ pha loãng	10-20%
Chất pha loãng/ làm sạch	THINNERIN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Bề mặt gỗ cần sơn phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, bụi, dấu tay, mặt cửa trên nền gỗ phải được làm sạch hoàn toàn. Xử lý các khuyết tật, lỗi lõm bằng mastic hoặc keo 502, dùng giấy nhám mịn loại 320, 400, xả bề mặt đảm bảo bề mặt phẳng mịn.

Thi công:

Khuấy đều phần sơn lót bằng máy khuấy

Đổ từ từ phần dung môi vào sơn lót theo tỉ lệ vào khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Tiến hành thi công một lớp lót, nếu bề mặt vật liệu chưa được láng thì tiến hành xả nhám phun lớp sơn thứ hai cho đến khi bề mặt láng mịn trước khi phun lớp sơn phủ.

DỤNG CỤ.

Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

18L

5L

1L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

Đối với từng loại gỗ, phương pháp chuẩn bị bề mặt, phương pháp thi công sẽ khác nhau. Khách hàng nên kiểm tra khả năng tương thích, màu sắc, độ bám dính của hệ sơn trên nền gỗ mẫu trước khi ứng dụng trên diện tích lớn

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 05/5/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.