

## SƠN LÓT EPOXY BÊ TÔNG VINAGARD

Mã sản phẩm: V201

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót Epoxy VINAGARD V201 là loại sơn lót Epoxy màu trong suốt 2 thành phần, đóng rắn bằng Polyamide. Được sử dụng cho bê tông giúp tăng độ bám dính, ngăn tác dụng kiềm hóa của bê tông.

Sơn lót Epoxy VINAGARD V201 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 134:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Chịu ẩm

Kháng kiềm tốt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Màu sắc                       | Không màu                                                                                   |
| Hàm lượng rắn (sau phối trộn) | Min.40 %                                                                                    |
| Tỷ trọng                      | $0.95 \pm 0.05$ g/ml                                                                        |
| Định mức lý thuyết            | 8-10m <sup>2</sup> /kg/lớp 40μm(tùy thuộc điều kiện bề mặt)                                 |
| Định mức trung bình           | 8m <sup>2</sup> /kg/lớp                                                                     |
| Tỷ lệ phối trộn (A/B)         | 4/1                                                                                         |
| Độ dày màng sơn               | Độ dày ướt: 75-125μm<br>Độ dày khô: 30-50 μm                                                |
| Thời gian khô                 | Khô mặt: Sau 4 giờ.<br>Khô chân: Sau 16 giờ.<br>Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: sau 5-7 ngày |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Thời gian phủ lớp kế tiếp | Tối thiểu sau 2 giờ. |
| Thời gian sống            | 2 giờ.               |
| Chất pha loãng/ làm sạch  | Dung môi Epoxy H101  |
| Tỷ lệ pha loãng           | 10-20%               |

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Sơn lót Epoxy VINAGARD     | 1-2 lớp |
| Sơn phủ Epoxy /PU VINAGARD | 2 lớp   |

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

*Chuẩn bị bề mặt:* Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.  
Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới thi công sơn, độ ẩm bề mặt < 6 %

| Chất nền vật sơn | Khuyến nghị                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bê tông          | Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại theo<br>SSPC SP13/NACE NO 6 /ASTM D4258 - 05 |

*Thi công:*

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 4 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. Để ổn định sau 5 phút tiến hành thi công

Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 2 giờ

### DỤNG CỤ.

Súng phun, cọ, ru lô , máy khuấy

### ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

20Kg/1 bộ với 16 Kg A và 4Kg B

5Kg/1 bộ với 4 Kg A và 1Kg B

1Kg/1 bộ với 0.8 Kg A và 0.2Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công.

Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành 30/01/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*