

SƠN ĐỆM EPOXY TỰ SAN PHẺNG VINAGARD

Mã sản phẩm: V252

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn đệm epoxy tự san phẳng VINAGARD V252 là loại sơn đệm cho sàn bê tông không chứa dung môi, hệ nhựa epoxy gồm 3 thành phần, cho bề mặt hoàn thiện liền mạch, có khả năng thi công ở nhiều độ dày khác nhau trên nền bê tông giúp tiết kiệm lượng sơn phủ. Tùy mục đích sử dụng cho từng loại sàn khác nhau: nhà kho, phòng thí nghiệm, nhà xưởng, các nhà máy công nghiệp....

Sơn đệm epoxy tự san phẳng VINAGARD được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 154:2021/CADIN được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Màng sơn cứng, chịu lực tốt.

Tính thẩm mỹ cao.

Chịu nước, chịu hóa chất, chống rêu mốc.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Màu xám
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min 90%
Tỷ trọng	1.73 ± 0.1 g/ml
Độ phủ lý thuyết	1 – 1.2m ² /kg/lớp 1mm
Tỷ lệ phối trộn (A/B/C)	8/1/2
Thời gian khô	Khô mặt: sau 3-4 giờ
	Khô chân: sau 24 giờ
	Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: sau 5-7 ngày
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 1 – 1.2mm
	Độ dày khô: 0.9 – 1.1mm
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 24 giờ

Thời gian sống 20 phút

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót Epoxy CADIN 1-2 lớp

Sơn đệm epoxy tự san phẳng CADIN 1 lớp

Sơn Epoxy tự san phẳng CADIN 1 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Sàn bê tông phải được mài phẳng. Các khuyết tật nhỏ và bề mặt lồi lõm cần được trám phẳng.

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới thi công sơn. Độ ẩm bề mặt < 6 %.

Chất nền vật sơn	Khuyến nghị
Bê tông và bề mặt sơn	Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại theo SSPC SP13/NACE NO 6 /ASTM D4258 - 05

Thi công:

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 8 phần A và 1 phần B. Sau đó cho 2 phần C vào. Khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Đổ sơn ra sàn dùng cào gạt cán đều sơn ra sàn. Dùng lô gai lăn để phá bọt khí trên bề mặt sơn.

Chú ý: hỗn hợp sau khi phối trộn để ổn định 1-3 phút rồi tiến hành thi công ngay không được để trong thùng chứa quá 15 phút vì sơn tỏa nhiệt ảnh hưởng tới màu sắc của sơn.

DỤNG CỤ.

Bay trét, bàn cào răng cưa , máy khuấy.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

11 Kg/1 bộ với 8 Kg A, 1 Kg B, 2 Kg C

22 Kg/1 bộ với 16 Kg A, 2 Kg B, 4 Kg C

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 6 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.