

SƠN KẼ VẠCH PHẢN QUANG VINAGARD

Mã sản phẩm: VN100

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn kẻ vạch phản quang VINAGARD VN100 là một loại sơn Acrylic một thành phần dùng để kẻ vạch đứng hoặc vạch đường nằm ngang chịu tải trọng nhẹ.

Sơn kẻ vạch phản quang VINAGARD VN100 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 092: 2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8787:2011 về “Sơn tín hiệu giao thông - Sơn vạch đường hệ dung môi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Màng sơn cứng

Nhanh khô

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng, vàng, đỏ, đen hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min 50 %
Tỷ trọng	1.25 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	8-10 m ² /lít/40μm
Định mức trung bình	4m ² /lít/2 lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 60-100μm Độ dày khô: 30-50
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 15 phút. Khô chân: Sau 6 giờ Khô cứng hoàn toàn: Sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 1 giờ
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101
Tỷ lệ pha loãng	10-20%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn kẻ vạch đường phản quang CADIN

2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất. Độ ẩm bề mặt dưới 16%. Bề mặt bê tông mới phải để sau 28 ngày mới tiến hành thi công sơn (trong điều kiện bình thường).

Thi công: Khuấy thật đều, pha thêm 10-20% dung môi H101 thi công 2 lớp sơn kẻ vạch đường phản quang CADIN.

DỤNG CỤ.

Cọ, ru lô.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

20 Kg

5 Kg

1 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.