

SƠN PHỦ EPOXY HỆ NƯỚC Mã sản phẩm: A202

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn phủ Epoxy hệ nước CADIN A202 hệ nước là loại sơn phủ Epoxy gốc nước gồm 2 thành phần. Sơn có tác dụng trang trí, bảo vệ bề mặt các kết cấu kim loại và bê tông, sàn nhà cần sự bảo vệ lâu dài chống hóa chất, mài mòn, chống thấm, kháng khuẩn, kháng nấm mốc như: nhà máy hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, bệnh viện, trường học, phòng thí nghiệm.

Sơn phủ Epoxy hệ nước CADIN được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 46:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao trên kim loại và nền bê tông

Chịu ẩm, kháng khuẩn, chống rêu mốc, chống kiềm

Mùi dễ chịu, không cháy nổ, không độc hại khi thi công vì sử dụng dung môi là nước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min.50 %
Tỷ trọng	1.25 ± 0.05 g/ml
Độ phủ lý thuyết	6 – 8m ² /kg/lớp 40μm
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	4/1
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80μm Độ dày khô: 45μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 4 giờ. Khô chân : Sau 16 giờ.

Thời gian phủ lớp kế tiếp	Khô cứng hoàn toàn để sử dụng : sau 5 ngày
Thời gian sống	Tối thiểu sau 12 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	45 phút.
Tỷ lệ pha loãng	Nước sạch
	10-15% (theo khối lượng hỗn hợp)

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Tường đứng :

Mastic dẻo hệ nước CADIN	1-2 lớp
Sơn lót kháng kiềm CADIN	1-2 lớp
Sơn phủ Epoxy hệ nước CADIN	2 lớp

Sàn bê tông :

Sơn lót Epoxy hệ nước CADIN	1-2 lớp
Mastic epoxy CADIN (trám vá bề mặt nếu có) :	1 lớp
Sơn phủ Epoxy hệ nước CADIN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21- 28 ngày mới tiến hành thi công sơn (trong điều kiện bình thường). Độ ẩm < 16%

Chất nền vật sơn	Khuyến nghị
Bê tông và bề mặt sơn	Lớp sơn tương thích sạch, khô và không bị hư hại theo SSPC SP13/NACE NO 6 /ASTM D4258 - 05

Thi công:

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 4 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất.

Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 45 phút.

DỤNG CỤ.

Cọ, Ru lô, Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

20Kg/1 bộ với 16 Kg A và 4Kg B

5Kg/1 bộ với 4 Kg A và 1Kg B

1 Kg/1 bộ với 0.8Kg A và 0.2Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.