

## SƠN EPOXY TỰ SAN PHẪNG 3D

Mã sản phẩm: A251

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn Phủ Epoxy tự san phẳng CADIN 3D A251 là loại sơn Epoxy không chứa dung môi, đóng rắn bằng Polyamide.

Là dòng sơn Epoxy không màu và trong suốt có tác dụng vừa tạo độ bóng, độ trong và độ sâu của sàn 3D. Với hiệu ứng hình ảnh tuyệt đẹp, sống động, độc đáo, tạo sự sang trọng khác biệt sơn thích hợp cho không gian bên trong phòng khách, khách sạn, trung tâm thương mại...

Sơn Phủ Epoxy tự san phẳng CADIN 3D được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 61:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12574-2018 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

### ĐẶC TÍNH.

Màng sơn cứng, chịu lực tốt.

Độ bóng cao, tính thẩm mỹ cao.

Chịu nước, chịu hóa chất, chống rêu mốc

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt không màu
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min 95%
Tỷ trọng	1.1 ± 0.1 g/ml
Độ phủ lý thuyết	1.1 – 1.2 kg/m <sup>2</sup> /lớp 1mm
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	2/1
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 5 giờ. Khô chân: Sau 24 giờ Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: sau 5-7 ngày



3Kg/1 bộ với 2 Kg A và 1Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **LƯU Ý.**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành 30/01/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*