

SƠN LÓT NHỰA

Mã sản phẩm: A310

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn lót nhựa CADIN A310 là dòng sơn gốc Arcylic 1 thành phần được sử dụng là lớp sơn lót trên các bề mặt nhựa như: nhựa PVC foam, nhựa PP, nhựa ABS, nhựa UPVC, nhựa Composite,... để tăng độ bám dính giữa lớp nhựa và lớp sơn phủ, hoàn thiện bảo vệ bề mặt kết cấu.

Sơn lót nhựa CADIN A310 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 86:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8789:2011 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, độ đàn hồi cao

Màng sơn cứng

Nhanh khô

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt.
Hàm lượng rắn	Min.30 %
Tỷ trọng	0.9 ± 0.05 kg/lít(tùy màu)
Độ phủ lý thuyết	8-10 m ² /L/lớp (tùy điều kiện bề mặt)
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 16-33μm Độ dày khô: 5-10μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 10-20 phút Khô chân: Sau 24 giờ Khô cứng hoàn toàn : Sau 5-7 ngày
Chất pha loãng/ làm sạch	Dung môi H101

Tỷ lệ pha loãng: 10-20%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn lót nhựa CADIN 1-2 lớp

Sơn phủ nhựa các màu CADIN 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất .

Thi công:

Khuấy thật đều, thi công từ 1-2 lớp sơn lót nhựa CADIN.

DỤNG CỤ.

Súng phun thông thường.

Có thể sử dụng cọ cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

18 Lít

3 Lít

1 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Chỉ được sử dụng dung môi H101 của nhà sản xuất cung cấp, nếu sử dụng dung môi bên ngoài cần kiểm tra trước, đạt yêu cầu mới được sử dụng. Nếu có sự cố xảy ra khi sử dụng dung môi bên ngoài thì nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.