

SƠN NGOẠI THẤT CO GIÃN CHỐNG THẤM SILICON

Mã sản phẩm: S200

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn ngoại thất co giãn, chống thấm, bóng CADIN S200 là loại sơn chống thấm Polyurethane hệ nước 1 thành phần có độ co giãn, đàn hồi cao với khả năng chống thấm ưu việt, có thể tự làm sạch với hiệu ứng lá sen. Sản phẩm có màng sơn bóng, màu sắc phong phú thích hợp cho tường ngoài.

Sơn ngoại thất co giãn, chống thấm CADIN S200 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 23:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8652-2020 về “Sơn tường dạng nhũ tương” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, chống thấm tốt, bền màu
Khả năng kháng nước, kháng kiềm, chống rêu mốc cao
Dễ thi công, an toàn, không độc hại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Xám, các màu
Hàm lượng rắn	Min 45 %
Tỷ trọng	1.20 ± 0.1 g/ml
Độ phủ lý thuyết	8 – 10 m ² /lít/lớp
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 1 giờ. Khô cứng : Sau 24 giờ.
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 4 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	10-15%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Bột trét nội ngoại thất CADIN	2 lớp
Sơn lót kháng kiềm CADIN	1 ÷ 2 lớp
Sơn ngoại thất silicon CADIN	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới tiến hành thi công sơn. Độ ẩm bề mặt <16 %

Thi công: Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn ngoại thất silicon CADIN, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 4 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, rulô

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

5 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 14/04/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.