

## SƠN DẦU CLO

Mã sản phẩm: A114

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn dầu Clo CADIN A114 là sơn phủ màu clo hóa, lớp sơn phủ có độ bóng, độ cứng cao, khả năng kháng ẩm, kháng nước, kháng hơi muối cao. Dòng sơn phù hợp cho việc bảo vệ và trang trí cho các công trình ven biển, cấu trúc thượng tầng của tàu và các công trình ven biển, các tàu đánh cá cho ngư dân...

Sơn dầu clo CADIN A114 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 096:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5730-2020 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

### ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, màng sơn dai và cứng

Chịu đựng thời tiết tốt.

Độ bóng cao

Kháng ẩm và kháng hơi muối tốt

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.47 %
Tỷ trọng	1.0 ± 0.02 g/ml
Độ phủ lý thuyết	10-12m <sup>2</sup> /Lít/lớp 40μm (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 64-106μm Độ dày khô: 30-50μm
Khô mặt:	Sau 3 giờ.
Khô toàn chân sau	36 giờ
Khô hoàn toàn để sử dụng	Sau 7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 24 giờ.

Chất pha loãng/ làm sạch                      Dung môi theo chỉ định của nhà sản xuất

Tỷ lệ pha loãng                                      10 -20%

## **HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.**

Sơn chống rỉ Clo CADIN -A102                      1-2 lớp

Sơn phủ màu clo hóa CADIN- A114              2 lớp

## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.**

*Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất . Độ ẩm bề mặt dưới 60%

*Thi công:*

Khuấy thật đều, thi công 1-2 lớp sơn chống rỉ CADIN A102. Sau đó thi công 2 lớp sơn clo hóa CADIN- A114 , mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 24 giờ

## **DỤNG CỤ.**

Súng phun thông thường, cọ, ru lô

Chú ý không sơn quá dày

Pha từ 5-20% dung môi theo chỉ định của nhà sản xuất

## **ĐÓNG GÓI.**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng thiếc: lon 0.8L, 5L, thùng 17.5L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

*Lưu ý:*

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

*(Pha đúng dung môi theo chỉ định của nhà sản xuất)*

## **SỨC KHỎE & AN TOÀN.**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành** 15 /09/2023

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*