

## SƠN THỂ THAO GIẢM CHẤN

Mã sản phẩm: A384

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn Thể thao giảm chấn CADIN A384 là dòng sơn cao cấp được thiết kế làm lớp bả đệm giảm chấn cao su tạo độ nảy cho bóng trên bề mặt sân tennis, sân bóng rổ, sân cầu lông, sân bóng chuyền,... và các loại sân thi đấu thể thao khác.

Bề mặt áp dụng: nền sân bê tông, vữa xi măng, nhựa đường, vật liệu composite

### ỨNG DỤNG.

Được sử dụng làm lớp lót đệm bề mặt cho nền sân thể thao trước khi thi công hệ thống sơn phủ màu.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

|                  |   |
|------------------|---|
| Màu sắc          | xám ,đen  |
| Hàm lượng rắn    | Min 50%   |
| Tỷ trọng         | 1.25 ± 0.05 kg/l  |
| Độ phủ lý thuyết | 3.0- 4.0 m <sup>2</sup> /kg(cho 1 lớp ) tùy theo bề mặt vật liệu                            |
| Thời gian khô    | Khô bề mặt 30 phút<br>Khô cứng: Sau 24 giờ.<br>Khô cứng hoàn toàn để sử dụng : sau 5-7 ngày |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Thời gian phủ lớp kế tiếp | Tối thiểu sau 12-24 giờ                      |
| Chất pha loãng            | Nước sạch                                    |
| Tỷ lệ pha loãng           | Không quá 5% nước sạch so với khối lượng sơn |

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

- Sơn lớp lót chống thấm bề mặt nền tao chân bám cho lớp đệm trung gian
- Sơn 2 lớp đệm giảm chấn để khô hoàn toàn
- Sơn 2 -3 lớp phủ màu tùy chọn
- Sơn kẻ vạch tạo viền sân thể thao.

—(Chú ý không thi công trên nền không bằng phẳng hoặc không bền vững hoặc các sân có độ ẩm ướt cao; nên thiết kế đường thoát nước cho sân để tránh trường hợp phồng rộp bong tróc do hơi nước bốc lên từ các lỗ mao quản)

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

*Chuẩn bị bề mặt:*

Tất cả các bề mặt phải khô và làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ.

Đối với nền bê tông mới: cần tối thiểu 21 ngày cho kết cấu được ổn định mới tiến hành thi công phủ. Độ ẩm không vượt quá 15%.

*Thi công:*

- Khuấy thật kỹ thùng sơn, nếu bị đặc có thể pha thêm không vượt quá 5% nước sạch rồi khuấy thật đều
- Tiến hành thi công theo quy trình thiết kế

*Lưu ý:*

- Thi công vào những ngày nắng ráo, nhiệt độ bề mặt không vượt quá 35 độ C
- Sử dụng hết sơn khi đã pha nước

**Bảo quản:** nơi khô ráo, thoáng mát

### DỤNG CỤ.

Bàn cào, cọ, ru lô

### ĐÓNG GÓI.

Lon 5 kg và thùng 20 kg

### SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em

Tránh văng sơn vào mắt

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 6 tháng

**Ngày phát hành 25/08/2022**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*