

MASTIC COMPOSITE ĐỆM

Mã sản phẩm: A237

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Mastic composite CADIN A237 là loại mastic bả mỏng 2 thành phần chuyên dùng để sửa chữa những khuyết điểm trên kim loại, bê tông, chuyên dụng sử dụng cho các dòng sơn Composite

ĐẶC TÍNH.

Dễ bả mỏng, trám trét .

Bám dính tốt và dễ chà nhám

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Thời gian khô	Khô mặt: 30 phút. Khô cứng : sau 1 giờ
Độ dày	400-500µm
Tỷ lệ phối trộn (Mastic/cứng)	100/1
Thời gian sống sau khi phối trộn	10-15 phút

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Sơn lót Epoxy bê tông trong suốt A210	1-2 lớp
Sơn đệm Composite A234 + lưới thủy tinh	2-3 lớp
Mastic chuyên dụng Composite A235	1 lớp
Sơn phủ Composite A239	2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt kim loại, sàn bê tông phải sạch, khô, không dính dầu mỡ, rỉ sắt , bụi bẩn . Xả nhám kỹ bề mặt cần sơn

Thi công:

Trộn đều phần mastic và phần cứng theo tỷ lệ 100 phần mastic: 1 phần cứng.

Sau 30 phút đến 1h có thể xả nhám

DỤNG CỤ.

Dao trét, bay chuyên dụng

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon sắt

10.1Kg/Bộ với 10Kg A và 0.1Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 4 tháng

Ngày phát hành 30/01/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.