



Joncryl® PRO 1556

Tổng quan	Joncryl® PRO 1556 là loại sơn phân tán hỗn hợp acrylic-epoxy, được thiết kế đặc biệt cho lớp phủ bảo vệ kim loại và được khuyến dùng cho ứng dụng DTM.
Các tính năng và lợi ích chính	Tính chất khô nhanh Khả năng chống nư ớc tốt ở giai đ oạn đ ầu và cuối Đạt đ ược SST vư ợt trội ở DFT 50-60µm Hiệu suất chống ăn mòn tuyệt vời mà không cần chất tạo màu hoạt tính trong công thức Không chứa APEO, thân thiện với môi trư ờng
Bản chất hóa học	Phân tán hỗn hợp acrylic epoxy

Của cải

Vẻ bề ngoài	Chất lỏng màu trắng
Đặc đ iểm đ iễn hình (không nên hiểu là thông số kỹ thuật)	Hàm lư ợng chất rắn theo trọng lư ợng ~ 44% Độ nhớt ở giá trị pH ~ 800 mPa.s 25°C ~ 8,5 Trọng lư ợng riêng (theo mẫu giao hàng) ~ 1,03 MFFT ~ 12°C

Ứng dụng

Joncryl® PRO 1556 là nhữ tư ợng lai acrylic-epoxy, đ ược thiết kế đ ặc biệt đ ể ứng dụng DTM và ứng dụng sơn lót theo các yêu cầu đ ã chỉ đ ịnh.

Joncryl® PRO 1556 cho hiệu suất bóng cao, khô nhanh, khả năng chống nư ớc ban đ ầu và sau khi khô vư ợt trội. Công thức không chứa bột màu hoạt tính, dễ dàng đ ạt đ ược hiệu suất SST từ 200 đ ến 300 giờ ở đ ộ dày màng khô từ 50µm đ ến 60µm. Với từng loại nền kim loại hoặc đ iều kiện sấy, hiệu suất SST sẽ khác nhau.

Joncryl® PRO 1556 có nhiệt đ ộ tạo màng tối thiểu thấp hơn, khả năng tạo màng tốt và ít bị kết tụ. Khuyến nghị sử dụng các chất kết tụ, Texanol, DPnB và BCS.

Kho

Sản phẩm có thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng (5-40°C) trong bao bì kín.
Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Phải bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ phòng (<0°C) trong thời gian dài.

Để biết thêm thông tin chi tiết về ứng dụng, vui lòng liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật của chúng tôi.

Sự an toàn
Khi xử lý sản phẩm này, vui lòng tuân thủ các lời khuyên và thông tin trong bảng dữ liệu an toàn và thực hiện các biện pháp bảo vệ và vệ sinh nơi làm việc phù hợp để xử lý hóa chất.

Ghi chú
Dữ liệu trong ấn phẩm này dựa trên kiến thức và kinh nghiệm hiện tại của chúng tôi. Do nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến quá trình xử lý và ứng dụng sản phẩm của chúng tôi, những dữ liệu này không miễn trừ trách nhiệm cho các nhà chế biến trong việc tự tiến hành các cuộc điều tra và thử nghiệm; những dữ liệu này cũng không ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một số đặc tính nhất định, cũng như sự phù hợp của sản phẩm cho một mục đích cụ thể. Mọi mô tả, bản vẽ, ảnh chụp, dữ liệu, tỷ lệ, trọng lượng, v.v. được đưa ra ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không cấu thành chất lượng theo hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm. Chất lượng theo hợp đồng đã thỏa thuận của sản phẩm chỉ xuất phát từ các tuyên bố được đưa ra trong thông số kỹ thuật sản phẩm. Người nhận sản phẩm của chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyền sở hữu và luật pháp hiện hành được tuân thủ.

® = nhãn hiệu đã đăng ký, ™ = nhãn hiệu của Tập đoàn BASF, trừ khi có ghi chú khác

Công ty TNHH Hóa chất tiên tiến BASF
Số 300 Đường Giang Tân Sa, Phố Đông, Thành phố Hải, Trung Quốc