

CHỐNG THẤM COMPOSITE

Mã sản phẩm: A366

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn chống thấm composite A366 là loại sơn chống thấm đàn hồi cao với khả năng chống thấm ưu việt, có thể tự làm sạch với hiệu ứng lá sen

Sơn chống thấm composite A366 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 125:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12583-2019 về “ Vật liệu composite polymer dùng để gia cường lớp mặt ngoài kết cấu bê tông cốt thép” - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001: 2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, chống thấm tốt, bền màu

Khả năng kháng nước, chống rỉ

Dễ thi công, an toàn, không độc hại

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Màu Xám
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	Min.65%
Tỷ trọng	1.05 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	3-4 m ² /kg/lớp 100μm (tùy điều kiện bề mặt)
Định mức trung bình	2m ² /kg/2 lớp
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	10/0.2
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 154-200μm Độ dày khô: 100-130μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 3 giờ. Khô chân: Sau 24 giờ Khô cứng hoàn toàn để sử dụng : sau 3-5 ngày

Thời gian phủ lớp kế tiếp

Tối thiểu sau 8 giờ.

Thời gian sống

15-20 phút.

Tỉ lệ pha loãng

Không dung môi

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn chống thấm co giãn CADIN 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Thi công: Khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn chống thấm co giãn CADIN , mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 4 giờ.

DỤNG CỤ.

Cọ, rulô

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

5.1 Kg/ 1 bộ với 5 Kg A và 0.1 Kg B

20.4 Kg/ 1 bộ với 20 Kg A và 0.4 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Hạn sử dụng: 24 tháng

Ngày phát hành 14/04/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.