

SƠN SẤY HỆ DUNG MÔI

Mã sản phẩm: A350

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn sấy hệ dung môi CADIN A350 là dòng sơn gốc nhựa Acrylic cao cấp có thời gian khô cứng cực kì nhanh dưới tác động của nhiệt độ, chuyên dụng cho kim loại đặc biệt là cho inox. Sản phẩm được thiết kế để tạo lớp phủ hoàn thiện với độ bóng cao, màng sơn trong, độ cứng, độ bám dính cực kì cao và độ bền cơ học tốt. Phù hợp làm lớp bóng hoàn thiện cho hệ sơn nhiều lớp trong các ngành công nghiệp như ô tô, xe máy, thiết bị điện tử,...

Sơn sấy hệ dung môi CADIN A350 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 150:2021/HTP, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12705-5:2019 về “Sơn và vecni – Bảo vệ chống ăn mòn kết cấu thép bằng các hệ sơn phủ” và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bóng cao, màng sơn trong suốt và căng.

Độ bám dính rất tốt

Dễ thi công, khô nhanh khi sấy.

Có thể tự khô trong điều kiện thường.

Phù hợp cho bề mặt cần tính thẩm mỹ cao.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trong suốt hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Định mức lý thuyết	6-8m ² /L/ lớp 35 µm
Định mức trung bình	4m ² /L/ 2 lớp
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 150-210 µm Độ dày khô: 35-50 µm
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Sau khi sấy 20 phút

Chỉ tiêu kiểm tra	Sấy 90°C trong 20 phút	Tự khô
Thời gian khô mặt	2 - 3 phút	10-12 phút
Thời gian khô chân	40-50 phút	6-7 giờ
Thời gian khô cứng hoàn toàn	24 giờ	1.5-3 ngày
Hàm lượng rắn	22-23%	
Độ bóng	100 (±5)	
Độ cứng	1H	
Độ bám dính (TCVN 2097:2015)	0	0
Ngoại quan màng sơn	Trong, căng bóng	Trong, căng bóng
Tỷ trọng (g/ml)	0.94	

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Sơn sẩy CADIN 1-2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt: Bề mặt kim loại cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, tạp chất.

Phương pháp thi công: Phun hoặc nhúng

- Khuấy thật đều, thi công 1 lớp sơn phủ. Sấy trong vòng 20 phút rồi thi công lớp 2.
- Nhúng trực tiếp thanh kim loại vào dung dịch sơn rồi sấy trong vòng 20 phút.

DỤNG CỤ.

Súng phun

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

1L

5L

18L

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

BẢO QUẢN

Đậy kín nắp sau khi sử dụng.

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

Nhiệt độ bảo quản: 5–35°C.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn. Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 04/11/2021

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.