

CHẤT TĂNG CỨNG BÊ TÔNG

Mã sản phẩm: A905

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Chất tăng cường bê tông CADIN A905 là một chất lỏng (không chứa kim loại) trong suốt một thành phần gốc silicate dùng để bảo dưỡng, làm cứng bề mặt, lớp phủ bê tông tươi hoặc bê tông đã đông cứng. Thích hợp cho việc thi công bên trong nhà hoặc ngoài trời. Chất tăng cường bê tông CADIN A905 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 179:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Tăng khả năng kháng mài mòn, kháng hóa chất so với bê tông chưa xử lý.

Giảm bụi cho các sàn bê tông.

Vệ sinh dễ dàng, không bị ố vàng theo thời gian.

Tính thẩm thấu cao, không dung môi, không màu, không mùi.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Trạng thái	Chất lỏng
Màu sắc	Trong suốt
Tỷ trọng	1.20 ± 0.05 kg/lít
Độ phủ lý thuyết	4 – 7m ² /lít/lớp
Điều kiện thi công	Nhiệt độ: 10-40 °C Độ ẩm tương đối: tối đa 80%

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Chất tăng cường, bám bụi cho bê tông 2 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

1. Chuẩn bị bề mặt:

1.1 Bê tông tươi:

Bề mặt nền bê tông phải được chuẩn bị bằng các biện pháp thích hợp như dùng máy xoa nền, máy đầm bằng điện hoặc thủ công.

1.2 Bê tông cũ/đông cứng:

Bề mặt bê tông phải được chuẩn bị bằng các biện pháp cơ thích hợp như dùng các thiết bị làm sạch: máy nén phun áp lực cao, máy thổi cát.

Làm sạch bụi, chất bẩn, các vật liệu lỏng lẻo, vụn vỡ trên bề mặt trước khi đi thi công sản phẩm, nên sử dụng bàn chải hoặc máy hút bụi.

2. Phương pháp thi công/ dụng cụ:

Sử dụng một bình phun thể tích lớn, áp suất thấp để thi công một lớp liên tục.

Để đảm bảo độ thấm thấu tối đa, chà vật liệu lên sàn bằng một chổi lông mềm hoặc máy chà sàn (tối thiểu 30 phút), đến khi vật liệu bắt đầu đặc và trở nên trơn trượt.

Dùng một bình phun nước làm ướt nhẹ vật liệu và chà xát nó lên sàn thêm 10-20 phút.

Sau quá trình này, tiến hành rửa sàn và dùng bàn chải có răng cưa, máy hút bụi ướt hoặc giẻ lau để làm sạch vật liệu dư thừa còn sót lại.

Đối với bề mặt xốp, gồ ghề hoặc được hoàn thiện bằng chổi có thể cần thi công lớp thứ hai.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong cal/thùng nhựa:

05 Lít

25 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Ở nhiệt độ thấp ($> 10^{\circ}\text{C}$) sản phẩm có thể sẽ đặc và khó phun.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Đeo khẩu trang tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công.

Chất tăng cứng, bám bụi bê tông có thể gây dị ứng. Cần tiến hành các biện pháp cần trọng thích hợp để giảm tối thiểu việc tiếp xúc với da.

Nếu sản phẩm văng vào mắt hoặc màng nhầy, rửa bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay lập tức.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành : 24/11/2022

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.