

VỮA EPOXY TỰ SAN PHẪNG

Mã sản phẩm: A255

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Vữa Epoxy tự san phẳng CADIN A255 là loại vữa Epoxy cao cấp 2 thành phần, hàm lượng rắn 100%, không dung môi, có khả năng tự chảy tạo bề mặt phẳng mịn, liền mạch. Sản phẩm chịu lực, chống mài mòn, kháng hóa chất, thường dùng cho sàn công nghiệp chịu tải trọng trung bình như nhà kho, bệnh viện, garage. Độ dày thi công phổ biến từ 2-10 mm, nổi bật với độ bền cao và dễ vệ sinh bề mặt.

Vữa Epoxy tự san phẳng CADIN A255 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 205:2021/CADIN và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao, độ cứng cao, bền va đập, kháng mài mòn.

Kháng hóa chất tốt.

Chịu được đa phần các loại hóa chất khác nhau.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Xám
Hàm lượng rắn (sau phối trộn)	100% sau phối trộn
Tỷ trọng	1.75 ± 0.1 g/ml
Định mức lý thuyết	0.25m ² /kg/lớp 2mm (tùy điều kiện bề mặt)
Tỷ lệ phối trộn (A/B)	6/1
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 2-10 mm Độ dày khô: 2-10 mm
Thời gian khô	Khô mặt: sau 6 giờ Khô cứng: sau 24 giờ Khô cứng hoàn toàn để sử dụng: sau 5-7 ngày
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 24 giờ
Thời gian sống	20 phút

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

Đối với sàn bê tông:

Sơn lót Epoxy bê tông CADIN A210 1 lớp

Vữa Epoxy tự san phẳng CADIN A255 1 lớp

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Bề mặt bê tông mới phải để sau 21-28 ngày mới thi công sơn. Độ ẩm bề mặt dưới 16%.

Sạch sẽ bụi bẩn, không dính dầu mỡ, tạp chất...

Thi công:

Khuấy đều phần A bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 6 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều khoảng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất rồi tiến hành thi công.

Thi công bằng phương pháp đổ và gạt.

Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 20 phút.

Chú ý: không pha dung môi

DỤNG CỤ.

Bay bả, máy khuấy, cần gạt.

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/thùng sắt:

7 Kg/1 bộ với 6 Kg A và 1 Kg B

21 Kg/1 bộ với 18 Kg A và 3 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường thi công. Nhiệt độ cao giúp cho sơn khô nhanh hơn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Đề xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành 04/10/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.