

KEO DÁN EPOXY CÔNG NGHIỆP

Mã sản phẩm: A750

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo dán Epoxy công nghiệp CADIN A750 là loại keo 2 thành phần gốc nhựa Epoxy hàm lượng chất rắn 100% được thiết kế vừa công dụng như keo dán, vừa là hợp chất phủ bảo vệ bề mặt và chống thấm. Keo có khả năng chịu lực, kháng hóa chất, chống ăn mòn cực kì cao, chịu được nhiệt độ đến 150°C. Sản phẩm được ứng dụng cho ngành tàu biển, xây dựng, công nghiệp nhằm tăng cường sự chịu lực, độ bền chắc cho bề mặt vật liệu.

Keo dán Epoxy công nghiệp CADIN A750 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 224:2021/CADIN, phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7952-11:2008 và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Khả năng chống chịu thời tiết cao

Độ bền cao, chịu lực tốt

Chịu nhiệt đến 150°C

Chống nấm mốc, hà biển, nước và nước biển.

Kháng hóa chất

Bám dính tốt với nhiều chất liệu bề mặt khác nhau

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	A: Màu xám B: Màu xám
Hàm lượng rắn	100%
Tỷ lệ pha trộn A/B	A/B = 1/1
Thời gian thi công chỉnh sửa	30-35 phút
Thời gian khô mặt	35-40 phút
Thời gian sống	30 phút
Thời gian khô cứng	4 giờ
Thời gian sản phẩm hoàn thiện	12 giờ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt:

Xử lý bề mặt cần dán thật sạch sẽ và bằng phẳng. Đảm bảo không dính bụi bẩn và có thể chịu được lực tốt.

Thi công:

Pha trộn 2 phần A và B theo tỷ lệ 1:1 cho đến khi đồng nhất dạng nhão nhẹ.

Dán: phết keo lên cả hai bề mặt cần dán, sau đó dán lại với nhau, giữ chặt bằng băng keo

Phủ bảo vệ và chống thấm: Có thể dùng bay có răng cưa để thi công. Tiến hành trám một lớp hỗn hợp keo lên bề mặt cần dán, sửa chữa.

Làm sạch:

Dùng dung môi rửa sạch dụng cụ trước khi keo khô hoàn toàn

DỤNG CỤ

Bay trét

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói theo bộ

Bộ 2 Kg với 1 Kg A và 1 Kg B

Bộ 10 Kg với 5 Kg A và 5 Kg B

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô.

Không được đổ vữa ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

Hạn sử dụng: 1 năm

Ngày phát hành 05/5/2021

Bảng thông tin này do chúng tôi phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.