

KEO SỮA LATEX

Mã sản phẩm: A750

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Keo Sữa Latex CADIN A750 là keo dán gốc Polyvinyl Acetate (PVAc) dạng nhũ tương nước, có độ bám dính tốt, dễ sử dụng, thân thiện với môi trường và không chứa dung môi độc hại. Sản phẩm thích hợp cho các ứng dụng dán gỗ, giấy, carton, veneer và vật liệu xốp trong ngành nội thất và thủ công.

Keo Sữa Latex CADIN A750 được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 186:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Độ bám dính cao

Dễ thi công

Khô nhanh

Màng keo trong suốt sau khi khô

Không mùi khó chịu

An toàn khi sử dụng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Trắng
Tỷ trọng	1.1 ± 0.05 g/ml
Hàm lượng rắn	47 ± 2 %
Thời gian khô bề mặt	10-20 phút
Thời gian mở	5-8 phút
Khô hoàn toàn	24 giờ
Độ pH	8 – 9
Độ nhớt	8000 - 12000 cps

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt vật liệu phải khô, sạch và không dính dầu mỡ, bụi bẩn.

Độ ẩm gỗ khuyến nghị: 8 – 12%.

Bề mặt nên được bào hoặc chà nhám phẳng để tăng diện tích tiếp xúc.

Phủ keo

Phủ keo đều lên một hoặc hai bề mặt cần dán.

Có thể thi công bằng:

- Cọ
- Ru lô
- Máy phun keo
- Máy lăn keo công nghiệp

Lượng keo khuyến nghị: $120 - 180 \text{ g/m}^2$

Áp lực ép khuyến nghị: $3 - 8 \text{ kg/cm}^2$

Ghép và ép

Sau khi phủ keo, ghép hai bề mặt lại trong thời gian open time (5 – 10 phút).

Có thể sử dụng kẹp hoặc máy ép để tạo áp lực liên kết.

Thời gian ép

Giữ ép khoảng 30 – 60 phút tùy loại vật liệu.

Không nên di chuyển vật liệu trong thời gian này.

Thời gian đóng rắn hoàn toàn

Keo đạt độ bền sử dụng sau 24 giờ.

ĐÓNG GÓI.

Keo sữa Latex ATM được đóng gói trong chai hoặc thùng nhựa với các quy cách: 1 kg, 5 kg, 20 kg. Các quy cách đóng gói khác có thể được cung cấp theo yêu cầu của khách hàng.

BẢO QUẢN

Sản phẩm cần được bảo quản trong bao bì kín, đặt tại nơi khô ráo và thoáng mát. Tránh ánh nắng trực tiếp và nhiệt độ cao. Sau khi mở nắp nên đậy kín để tránh nhiễm bẩn và bay hơi nước.

Nhiệt độ bảo quản khuyến nghị: $5 - 35^\circ\text{C}$.

LƯU Ý.

Keo phải được đóng kín sau khi sử dụng.

Tránh xa nơi quá nóng, quá lạnh hoặc tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Tránh thi công dưới trời mưa.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Rửa sạch bằng xà phòng và nước sau khi tiếp xúc với da

Nếu dính vào mắt, rửa sạch với nhiều nước và hỏi ý kiến bác sĩ

Hạn sử dụng: 1 năm

Ngày phát hành 04/03/2026